


ZENITH HS Quick-Dry Clear Coat 2:1

Art.: Z9207

Datum: 2021-06-08
Versie: TDS-Z9207-NLD-1
Pagina: 1 van 3

APPLICATIEBLAD




2:1
Met ZENITH HS420 Hardeners
Eventueel met 0 - 10% ZENITH Multi-Thinner / KRISTAL 2K Drying
Booster verdunnen



HVLP/LVLP: 1.2 - 1.3 mm spuitopening
2.0 - 2.2 bar inlaatdruk aan het pistool




1½ - 2 lagen
50 - 70 µm



5 - 10 minuten tussen de lagen
3 - 5 minuten voor droging



Zie pagina 2



Applicatie viscositeit
16 - 18 seconden (DIN CUP 4mm / 20°C)
Verwerkings- en objecttemperatuur
18°C - 30°C



Potlife: ong. 4 uur bij 20°C



Gebruik goedgekeurde ademhalingsbescherming

ZENITH HS Quick-Dry Clear Coat 2:1

Art.: Z9207

Datum: 2021-06-08
Versie: TDS-Z9207-NLD-1
Pagina: 2 van 3

TECHNISCHE INFORMATIE

VERWERKINGSGBIED

Voor applicatie al een blanke toplaag over KRISTAL AquaGreen WB en overige Metallic Basecoat Series. Geschikt voor de autoreparatiesector.

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

ZENITH HS420 Clear Coat is een niet vergelende hoogglans aflak, zeer eenvoudig te verwerken. Zowel lucht- als geforceerd drogend.

GRONDSTOFBASIS

Blanke acrylic aflak gebaseerd op hoogwaardige hydroxyl-acrylic harsen.

BIJBEHORENDE PRODUCTEN

Z8200 - ZENITH HS420 Hardener STD
Z8202 - ZENITH HS420 Hardener Slow
Z8203 - ZENITH HS420 Hardener Air-Dry
Z3030 - ZENITH Multi-Thinner STD
Z3032 - ZENITH Multi-Thinner Slow
3121 - KRISTAL 2K Drying Booster

DROGING 20°C

Met ZENITH HS420 Hardener Air-Dry

20°C	Stofdroog	20 minuten
	Hanteerbaar	90 minuten
60°C	Stofdroog	---
	Hanteerbaar	15 minuten

DROGING

Met ZENITH HS420 Hardener STD

20°C	Stofdroog	1 uur 30 minuten
	Hanteerbaar	8 uur
60°C*	Stofdroog	---
	Hanteerbaar	25 minuten

Met ZENITH HS420 Hardener Slow

20°C	Stofdroog	2 uur
	Hanteerbaar	9 uur
60°C*	Stofdroog	---
	Hanteerbaar	30 minuten

*objecttemperatuur

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid 0,97 kg/L
Vlampunt 22°C
Vaste stof gehalte m/m 55%

VOS WAARDE

2004/42/IB(d)(420)(420)

Dit product bevat een maximum aan 420 g/L VOC
(EU grenswaarden: 420 g/L)

SPIJTVERMOGEN

Ca. 10m²/L/50µm

GLANS

Hoogglans

ONDERGRONDEN

KRISTAL AquaGreen WB
Solvent en waterbased Metallic Basecoats
Geschuurde en ontvette laklagen

ZENITH HS Quick-Dry Clear Coat 2:1

Art.: Z9207

Datum: 2021-06-08

Versie: TDS-Z9207-NLD-1

Pagina: 3 van 3

HOUDBAARHEID
TRANSPORT- EN
OPSLAGCONDITIES

Bij standaard opslagcondities en opgeopende bus max. 2 jaar.

Dit product niet opslaan of transporteren bij een temperatuur lager dan 8°C of hoger dan 30°C.

KRISTAL COATINGS B.V.

Postbus 72, 6640 AB Beuningen
Platinawerf 22B, 6641 TL Beuningen
Nederland

Tel.: +31 (0)24 675 2636

Fax: +31 (0)24 675 3360

www.kristalcoatings.nl

info@kristalcoatings.nl

Belangrijke mededeling

Onze producten zijn uitsluitend geschikt voor professioneel gebruik. De vermelde verwerkingstijden zijn enkel geldig onder geconditioneerde verwerkingomstandigheden. Met de vele verschillende factoren die het proces en de verwerking van onze producten kunnen beïnvloeden, stellen deze gegevens de verwerker niet vrij om hun eigen onderzoeken en tests; noch impliceren de gegevens enige garantie van bepaalde eigenschappen, de toepasbaarheid van de producten voor bepaalde doeleinden. De hierin gegeven data, gewichten, hoeveelheden etc. zijn enkel voor algemene informatie doeleinden; deze kunnen veranderen zonder voorafgaande mededeling en vormen niet de kwaliteit van de producten (product specificatie).

Voor technische ondersteuning en advies met betrekking tot keuzes van coatings systemen en applicatie methoden, onze technische specialisten staan te alle tijde tot uw dienst.